



Техническое задание
Закупка Пленка интерлив из ориентированного полистирола (PS).

Качественные характеристики товара

Назначение/использование		Пленки Interleaver (интерлив или интерливер) для разделения кусочков тонко нарезанного сыра.		
	Параметр	Единица измерения	Значение	Допускаемое отклонение (в един. измер.)
1	Состав		PS (полистирол). Ориентированная в поперечном направлении, должна обеспечивать ровный срез по краю, без зазубрин.	-
2	Толщина	мкм	65-70	±10%
3	Вес (масса единицы поверхности)	г/см²	68,25	±10%
4	Плотность	г/см³	1,05	-
5	Ширина	мм	75	±1мм
6	Внутренний диаметр втулки	мм	76	±1мм
7	Разрыв продольный/поперечный	%	≥ 3,1	Не допускается
8	Продольная сила растяжения/поперечная	N/mm²	≥39,2	Не допускается
9	Прочность по краям продольная/поперечная	N	≥45,5	Не допускается
10	Прокол с Ø 3мм	N	≥ 18	Не допускается
11	Температурная устойчивость	°C	-60 °C от + 70 °C до 100 °C	-
12	Качество склейки слоев	Не допускается самопроизвольное расслоение слоев, составляющих материал.		
13	Посторонний запах	Плѐнка не должна придавать постороннего запаха упаковываемой продукции – без запаха.		
14	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от 0 до +40°C, относительной влажности воздуха не более 85%. Гараптийный срок годности – не менее 12 месяцев.		
15	Наличие печати, цвета, маркировки, размещение и размеры фотометки, направление намотки	Нет (для прозрачной пленки без дизайна).		
16	Число склеек (обрывов) ленты в бобине	Количество склеек пленки в рулоне НЕ БОЛЕЕ одной. Концы пленки в местах склеек должны быть прочно склеены в направлении намотки полиэтиленовой лентой с липким слоем. Места склеек должны быть отмечены с торца видимыми цветовыми сигналами.		
17	Требования к формированию бобин и качеству намотки	Бобины должны иметь плотную, ровную намотку, без морщин, складок. Не допускается волнообразная намотка. Торцевая поверхность бобин должна быть ровная, без выступов, впадин, надрывов, отверстий. Слипание отдельных витков не допускается, легкое и полное разматывание. Деформация втулки не допускается. Не допускаются загрязнения.		
18	Потребительская упаковка бобин	Бобины пленок должны быть завернуты в два слоя оберточного материала – в два пакета, один из которых выполняет функцию потребительской упаковки, второй – наружный пакет – выполняет функцию транспортной упаковки. Концы оберточного материала должны быть загнуты на торцы бобин и заправлены внутрь втулок, скреплены липкой лентой или другим обвязочным материалом.		
19	Транспортная упаковка	Каждый ряд из бобин, установленных на паллет торцом вниз, прокладываются листом гофрокартона, последний ряд сверху укрывается. Паллет по периметру обернут плѐнкой «стрейч».		

20	Маркировка упаковки (каждого рулона, с указанием материала упаковки, пиктограмм и символов)	<p>На каждый рулон упакованной ленты должен быть прикреплен маркировочный ярлык, который должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование, марка и толщина пленки; - наименование изготовителя - номер партии; - дата изготовления; срок годности; - условия хранения; - обозначение технических условий; - масса нетто/масса брутто или м.п. - символы: «для пищевых продуктов», «пригоден для вторичной переработки»; цифровое и буквенное (аббревиатура) обозначение материала упаковки.
21	Маркировка транспортной упаковки (паллеты)	Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования пленки и изготовителя, веса (кг) и/или количества (пог. м) каждого места, даты производства, срока годности и условий хранения.
22	Требования безопасности	<p>Пленка из полистирола для прямого контакта с пищевыми продуктами. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из упаковки, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».</p> <p>На образец предоставляется паспорт/удостоверение качества, спецификация по качеству завода-изготовителя и декларация о соответствии.</p> <p>Так же требуется предоставить документ (ТУ), по которому производится пленка.</p>
23	Порядок тестирования образцов пленки	<p>Образец пленки необходимо предоставить на безвозмездной основе в количестве не менее 100 п.м.</p> <p>Образец пленки для целевого использования тестируется в условиях производства как без продукта, так с продуктом.</p> <p>При положительном результате образцы упаковки с продуктом закладываются на вылежку на срок 120 суток. По истечении данного срока при отсутствии замечаний возможен заказ минимальной тестовой производственной партии.</p> <p>Для пленок ранее одобренного состава при отсутствии замечаний возможен заказ минимальной тестовой производственной партии через 60 суток.</p> <p>При отсутствии замечаний при переработке минимальной тестовой производственной партии возможен заказ полного производственного объема.</p>
24	Спецификация по качеству	<p>На одобренные образцы пленки Поставщик оформляет спецификацию по качеству по форме Заказчика. Спецификация по качеству согласовывается в двухстороннем порядке.</p> <p>Далее спецификация по качеству является неотъемлемой частью договора поставки.</p>
25	Примерный объем	200 000 п.м. (ОРИЕНТИРОВОЧНО).
26	График поставки	Заказ-заявка размещается не позднее 30 числа каждого месяца.
27	Период поставки	Поставка осуществляется в объеме, указанном в заказе-заявке в сроки не позднее 4-6 недель с даты подачи Заявки.
28	Срок фиксации цены	Не менее 3-х месяцев.

Внесение изменений в согласованные Сторонами в настоящем ТЗ характеристики товара без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускаются.

Исполнитель:
менеджер ДЗ ООО «ПиР-ПАК»
Новикова Е.С.

Руководитель исполнителя:
Директор по закупкам ООО «ПиР-ПАК»
Лобанов С.Н.