Техническое задание

Закупка пленки прозрачной термоформуемой

Качественные характеристики товара

	Параметр	Единица измерения	Значение	Допускаемое отклонение (в един. измер.)
	Назначение/использование	Термоформуемая пленка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией		
	Ширина бобины (полотна пленки)	мм	459	-0/+2 мм
	Толщина	мкм	500	±5%
	Внутренний диаметр втулки	мм	76	-
	Глубина вытяжки рекомендуемая	мм	8-30	-
	Длина втулки	мм	Должна соответствовать ширине бобины полотна	
	Внешний диаметр	мм	380-400 мм	380-400 мм
	Трансмиссия кислорода	см3/м2, 24ч, 0,1Мпа ◦С/%	10	-
	Трансмиссия углекислого газа	$см^3/м^2$, 24ч, 0,1Мпа ◦С/%	40	-
	Трансмиссия водных паров	$см^3/м^2$, 24ч, 0,1Мпа ◦С/%	1,1	-
	Наличие Peel-эффекта (если применимо)	По запросу		
	Состав	Слой	Толщина, мм	Материал
		1	450	PVC
		2	50	PE
	Качество склейки слоев	Не допускается самопроизвольное расслоение слоев, составляющих материал, в том числе при сваривании пленки в процессе упаковывания продукции		
	Температура и время сваривания пленки	Рекомендации завода-изготовителя пленки предоставляются при согласовании предоставления образца для обеспечения герметичного укупоривания упаковки. Швы должны быть ровными, без коробления и пережогов. Температурная дельта сваривания пленок не менее 20°С.		
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от 0 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок годности – не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности на дату поступления - не менее 90%		
	Наличие печати, цвета, маркировки, размещение и размеры фотометки, направление намотки	Нет (для прозрачной пленки без дизайна)		
	Число склеек (обрывов) ленты в бобине	Число обрывов ленты в бобине (склеек) не более одной (допускается не более двух в объеме до 10% от тиража). Концы пленки в местах склеек должны быть прочно склеены в направлении намотки полиэтиленовой лентой с липким слоем цветом, отличным от цвета пленки. Места склеек должны быть отмечены с торца видимыми цветовыми сигналами. Склейка не должна нарушать шага печати (при наличии).		
	Обязательные требования	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: загрязнения, сквозные отверстия и посторонние включения, пятна, складки, морщины, волнообразная и гофрированная поверхность пленки, слипание отдельных слоев, заусенцы и надрывы кромок, забои и вмятины по торцам и др. механические повреждения. Плёнка не должна придавать постороннего запаха упаковываемой продукции. Пленка в процессе хранения, на протяжении всего срока годности и после её использования по назначению должна обеспечивать сохранность упакованного в неё продукта, оставаться целой, без растрескивания и микротрещин. Пленка должна обеспечивать герметичное сваривание швов. Отсутствие заломов на упаковках в процессе упаковывания и хранения продукта.		

	Требования к формированию бобин и качеству намотки	Бобины должны иметь плотную, ровную намотку, без морщин, складок. Не допускается волнообразная намотка. Торцевая поверхность бобин должна быть ровная, без выступов, впадин, надрывов, отверстий. Слипание отдельных витков не допускается, легкое и полное разматывание. Деформация втулки не допускается.
	Потребительская упаковка бобин	Бобины пленок должны быть завернуты в два слоя оберточного материала – в два пакета, один из которых выполняет функцию потребительской упаковки, второй – наружный пакет – выполняет функцию транспортной упаковки. Концы оберточного материала должны быть загнуты на торцы бобин и заправлены внутрь втулок, скреплены липкой лентой или другим обвязочным материалом.
	Транспортная упаковка	Формирование бобин продукции в транспортные паллеты должно производиться по ГОСТ 26663 на поддоны деревянные, соответствующие требованиям нормативной документации. Транспортные паллеты формируются с крышкой из твердого материала (ДСП 20 мм или др.). Бобины материала упаковочного должны быть уложены на поддон рядами. Высота штабеля на поддоне – не более 1,2 м. Укладка бобин в штабель не должна вызывать деформацию и механические повреждения торцов рулонов. Поддоны, каждый ряд бобин в паллете и верх штабеля должны прокладываться картоном или крафт-бумагой. Сформированный транспортный паллет должен стягиваться лентой упаковочной синтетической в продольном и попеченном направлениях и обандероливаться по периметру растягивающейся стрейч-пленкой. В каждый транспортный паллет вкладывается между слоями растягивающейся стрейч-пленки маркировочный ярлык. Общий вес паллета не более 700 кг, высота не более 120см.
	Маркировка упаковки (каждого рулона, с указанием материала упаковки, пиктограмм и символов)	На каждый рулон упакованной ленты должен быть прикреплен маркировочный ярлык, который должен содержать следующую информацию: - наименование, марка и толщина пленки; - наименование изготовителя - номер партии; - дата изготовления; срок годности; - условия хранения; - обозначение технических условий; - количества (пог. м), масса нетто/масса брутто; - штрих код GS1-128; -символы: «для пищевых продуктов», «пригоден для вторичной переработки»; цифровое и буквенное (аббревиатура) обозначение материала упаковки
	Маркировка транспортной упаковки (паллеты)	Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования пленки и изготовителя, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства, срока годности, условий хранения, штрих кода GS1-128.
	Требования безопасности	Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из упаковки, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки». На образец предоставляется паспорт/удостоверение качества, спецификация по качеству завода-изготовителя и декларация о соответствии. Так же требуется предоставить документ (ТУ), по которому производится пленка.

	Порядок тестирования образцов пленки	Образец пленки необходимо предоставить на безвозмездной основе в количестве не менее 20 кг. Образец пленки тестируется в условиях производства как без продукта, так с продуктом. При положительном результате образцы упаковки с продуктом закладываются на вылежку на срок 120 суток. По истечении данного срока при отсутствии замечаний возможен заказ минимальной тестовой производственной партии. Для пленок ранее одобренного состава при отсутствии замечаний возможен заказ минимальной тестовой производственной партии через 60 суток. При отсутствии замечаний при переработке минимальной тестовой производственной партии возможен заказ полного производственного объема.
	Спецификация по качеству	На одобренные образцы пленки Поставщик оформляет спецификацию по качеству по форме Заказчика. Спецификация по качеству согласовывается в двухстороннем порядке. Далее спецификация по качеству является неотъемлемой часть договора поставки.
	Примерный объем	10 000 п.м. (ОРИЕНТИРОВОЧНО)
	График поставки	Заказ–заявка размещается не позднее 30 числа каждого месяца
	Период поставки	Поставка осуществляется в объеме, указанном в заказе-заявке в сроки не позднее 4-6 недель с даты подачи Заявки.
	Срок фиксации цены	Не менее 3-х месяцев

Внесение изменений в согласованные Сторонами в настоящем ТЗ характеристики товара без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускаются.

Руководитель исполнителя:
Директор по закупкам ООО «ПиР-ПАК»
_____Николаева С.А.